

## Tehničke informacije

# MAESTRO PRIMER za estrih

## *impregnacija za cementne estrihe i betonske podloge*



### Opis

MAESTRO PRIMER za estrih je jednokomponentna impregnacija za cementne estrihe i betonske podloge na bazi umjetne smole prije lijepljenja parketa sa ljepilima na bazi vodenih disperzija.

### Područje primjene

Koristi se za učvršćivanje i povezivanje poroznih i prašnjavih betonskih podloga prije rada sa *Maestro ljepilom za parket klasik* i *Maestro ljepilom za lamel parket*.

### Asortiman

MAESTRO PRIMER za estrih

### Razrjeđivanje

MAESTRO PRIMER za estrih se ne razrjeđuje.

### Sadržaj hlapivih organskih spojeva

HOS: A(h), 30 g/l; maks: 5 g/l (HRN EN ISO 11890-1)

### Kompatibilnost

**Sljedeći premazi:** *Maestro ljepilo za parket klasik*; *Maestro ljepilo za lamel parket*.

### Priprema površine

Za postizanje optimalne zaštite podloga mora biti suha (vlažnost do 2%), ravna i čista, bez prašine i sličnih nečistoća.

### Mjere sigurnosti

Držati daleko od izvora topline i izvora paljenja te izvan dohvata djece. Spriječiti istjecanje i izlijevanje u vodotokove i drenažne sustave. Prije uporabe pročitati Sigurnosno-tehnički list proizvoda. Prilikom uporabe nositi prikladnu zaštitnu opremu.

### Priprema materijala

Prije uporabe dobro promiješati!

### Nanošenje materijala

Ljepilo se nanosi četkom ili valjkom u jednom sloju bez razrjeđivanja. Ukoliko je podloga porozna, nanosi se drugi sloj impregnacije tek nakon što je prvi sloj u potpunosti suh. Po završetku radova alat odmah treba dobro oprati vodom!

Za sve nedoumice, molimo obratiti se Chromos-Svjetlost tehničkom savjetniku.

# MAESTRO PRIMER za estrih

## *impregnacija za cementne estrije i betonske podloge*

### Uvjeti rada

temperatura zraka:  $10\text{ }^{\circ}\text{C} > T < 25\text{ }^{\circ}\text{C}$

relativna vlažnost:  $< 75\%$

temperatura površine:  $10\text{ }^{\circ}\text{C} > T < 25\text{ }^{\circ}\text{C}$

### Izdašnost

4,5 – 5,5 m<sup>2</sup>/l

### Sušenje

| temperatura površine [°C] | međupremazni interval [h] |
|---------------------------|---------------------------|
| 20                        | 2 – 4                     |

### Rok valjanosti

1 godina od datuma proizvodnje u neotvorenoj ambalaži

### Transport i skladištenje

Skladištiti u originalnoj, tvornički zatvorenoj ambalaži u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka i na temperaturi od +5 °C do +25 °C. U zimskim uvjetima proizvod zaštititi od smrzavanja.

### Postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom

Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.

### Kontrola kvalitete

Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim normama. Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Chromos-Svjetlost d.o.o. na temelju čega se na zahtjev kupca dostavlja uvjerenje o kvaliteti proizvoda.

### Opće napomene

Navedene vrijednosti tehničkih karakteristika odnose se na osnovne proizvode.

Prije korištenja materijala kupac je obavezan provjeriti kvalitetu proizvoda, a uočavanjem bilo koje nesukladnosti proizvoda dužan je zaustaviti ugradnju materijala i kontaktirati proizvođača, u suprotnome reklamacija neće biti prihvaćena.

Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i iskustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke Chromos-Svjetlost. Podaci ne sadrže pravnu ni ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na površinama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji potrebno je konzultirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkih informacija. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirane tehničke informacije nalaze se na internetskoj stranici [www.chromos-svjetlost.hr](http://www.chromos-svjetlost.hr) ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt e-mail adrese. Za sve detaljnije

## MAESTRO PRIMER za estrih

*impregnacija za cementne estrihe i betonske podloge*

informacije molimo obratiti se našoj tehničkoj službi. Prije uporabe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda. Sigurnosno-tehnički listovi dostupni su na zahtjev putem [stl@chromos-svjetlost.hr](mailto:stl@chromos-svjetlost.hr) ili [msds@chromos-svjetlost.hr](mailto:msds@chromos-svjetlost.hr) adrese.

O 8.3/2//1 | 27.04.2026.



Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TÜV Nord;  
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668

