

Tehničke informacije

MAESTRO PRIMER ZA ESTRIH

Jednokomponentna impregnacija za cementne estrihe i betonske podloge



opis proizvoda:

MAESTRO PRIMER ZA ESTRIH – jednokomponentni predpremaz za učvršćivanje i povezivanje poroznih i prašnjavih betonskih podloga prije rada sa Maestro ljeplimom za parket klasik i Maestro ljeplimom za lamel parket.

područje namjene:

MAESTRO PRIMER ZA ESTRIH je jednokomponentna impregnacija za cementne estrihe i betonske podloge na bazi umjetne smole prije lijepljenja parketa sa ljeplimima na bazi vodenih disperzija.

asortiman proizvoda:

MAESTRO PRIMER ZA ESTRIH

potrošnja:

0,18 – 0,22 l/ m² za jedan sloj

izdašnost:

4,5 – 5,5 m²/l

gustoća:

1,00 – 1,02 kg/l (HRN EN ISO 2811-1)

viskozitet:

10 – 12" (HRN EN ISO 2431, DIN 4 pri 20 °C)

pH:

8 – 9

sadržaj nehlapivih tvari:

30 – 33 % (HRN EN ISO 3251)

sadržaj hlapivih organskih spojeva (HOS):

HOS: A(h), 30 g/l; maks: 5 g/l (HRN EN ISO 11890-1)

uvjeti rada:

Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade mora biti veća od +10 °C, a manja od +25 °C, a relativna vlažnost zraka manja od 75 %. Ne raditi kod temperatura nižih od +10 °C!

aplikacija materijala:

Podloga na koju se nanosi mora biti suha (vlažnost do 2 %), ravna i čista, bez prašine i sličnih nečistoća. Prije upotrebe promiješati. Ne raditi kod temperatura nižih od +10 °C! Nanosi se četkom ili valjkom u jednom sloju bez razrjeđivanja. Ukoliko je podloga porozna, nanosi se drugi sloj impregnacije tek nakon što je prvi sloj u potpunosti suh. Po završetku radova alat odmah treba dobro oprati vodom!

Za sve nedoumice, molimo obratiti se Chromos-Svjetlost tehničkom savjetniku.

međupremazni interval:

2 – 4 sata (20 °C i 65 % rel. vlage)

transport i skladištenje:

Skladištiti u suhim i prozračnim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +25 °C. U zimskim uvjetima zaštititi od smrzavanja.

rok valjanosti:

U neotvorenoj ambalaži 12 mjeseci od datuma proizvodnje.

napomena:

Proizvod ne smije smrznuti!

MAESTRO PRIMER ZA ESTRIH nije zapaljiv!

certifikati:

Za svaku proizvodnu šaržu, dostavlja se odgovarajuća dokumentacija.

postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom:

Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.

kontrola kvalitete:

Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim normama. Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Chromos-Svjetlost d.o.o.

opće napomene:

Prije korištenja materijala kupac je obavezan provjeriti kvalitetu proizvoda, a uočavanjem bilo koje nesukladnosti proizvoda dužan je zaustaviti ugradnju materijala i kontaktirati proizvođača, u suprotnome reklamacija neće biti prihvaćena.

Tehničke informacije

MAESTRO PRIMER ZA ESTRIH

Jednokomponentna impregnacija za cementne estrihe i betonske podloge



Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i iskustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST. Podaci ne sadrže pravnu niti ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na podlogama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji, potrebno je konzultirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkog lista. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na internetskoj stranici www.chromos-svjetlost.hr ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt mail adrese. Za sve detaljnije informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda, dok su Sigurnosno – tehnički listovi dostupni na zahtjev.

travanj 2025.

Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TÜV Nord;
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668

